

**FICHA TECNICA:  
ENDUÍDO acrílico exterior**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Producto ideal para reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras en superficies exteriores a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. En todos los casos requiere una pintura de terminación: al látex o sintética.
<b>USOS</b>	Mampostería, hormigón
<b>DESCRIPCION</b>	Enduido acrílico para exteriores. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex o sintética.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Dispersión de cargas minerales en polímeros en emulsión
<b>RESISTENCIA</b>	Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Admite lijado para eliminar imperfecciones antes del pintado de terminación. Requiere pintura de terminación. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
<b>ENVASES</b>	1 litro (1,67Kg), 4 lts (6,6kg) , 10 lts. (16,5 Kg) y 20 lts (33 Kg)
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	Secado entre capas 3 a 4 horas. Secado apto para lijar : 8 horas
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Espátula, llana metálica o goma de masillar.
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con agua y jabón
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Dependiendo de la terminación requerida
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	Agua
<b>ACABADO</b>	Mate. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex o sintética
<b>COLOR</b>	De color blanco. Puede teñirse con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 7,5 cm <sup>3</sup> /litro.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	N/A
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	No debe diluirse, sólo una mínima cantidad de agua para facilitar su aplicación de ser muy necesario.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar <b>Fijador al Aguarrás ALBA. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</b></p> <p><b>Superficies con absorción despereja:</b> aplicar una mano previa de <b>Fijador al Aguarrás ALBA.</b></p> <p><b>Superficies con pintura floja, descascarada o entizada:</b> eliminarlas por medios mecánicos. Limpiar. Aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA.</b></p> <p><b>Superficies nuevas de revoque:</b> aplicar una mano previa de <b>Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre)</b> según las instrucciones del envase.</p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p> <p>En todos los casos en que se requiera la aplicación previa de un fijador, aplicar</p>

**FICHA TECNICA:  
ENDUÍDO acrílico exterior**

2

	una mano posterior del mismo una vez lijada la superficie enduída.
<b>INSTRUCCIONES</b>	Aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada. Utilizar espátula, goma de masillar o llana metálica. Para obtener una superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina y limpiar. Para facilitar la tarea, si se requiere, diluir con la mínima cantidad de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
<b>MANTENIMIENTO</b>	N/A
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<p><b>Recomendaciones de seguridad:</b> Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p><b>Primeros Auxilios:</b> En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p><b>Nota:</b> La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección <a href="mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com">centrodeinformacion.alba@akzonobel.com</a>.</p>	
<p>Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1</p>	