

**FICHA TECNICA:
ALBALUX BALANCE (blanco, colores y bases tintométricas)**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	El uso de polímeros acrílicos y una nueva tecnología de formulación, permitió obtener un producto con máxima adherencia, bajo olor, rápido secado, excelente terminación y fácil aplicación. Acabado brillante para interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados.
USOS	Esmalte brillante de terminación en: madera, hierro, aluminio, mampostería. Directo sobre galvanizado.
DESCRIPCION	Esmalte al agua, de acabado brillante para maderas y metales.
COMPOSICIÓN	Formulado en base a polímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y aditivos.
RESISTENCIA	Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis. No adecuado para superficies sumergidas.
ENVASES	Blanco: ½, 1, 4, y 20 Lts. Colores: ½, 1 y 4Lts. Tinting: 1 y 4 Lts.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 2 a 4 hrs.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o rodillo
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Brillante
COLOR	Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba entonador universal hasta un máximo de 7,5 cm ³ /litro. El color blanco también puede utilizarse teñido con el sistema tintométrico. Sistema Tintométrico: Base MF y T no usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 14
TASA DE DILUCIÓN	Listo para aplicar. Se recomienda diluir como máximo con 5% a 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo, óxido y partes flojas de pintura previa. Madera: <ul style="list-style-type: none"> - Nueva: aplicar previamente Fondo al Agua Universal ALBA. - Pintada en buen estado: lijar hasta eliminar todo brillo y limpiar. - Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA en la zona expuesta. Hierro: <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo: eliminar el óxido, limpiar, desengrasar y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA. - Con pintura en buen estado: lijar hasta eliminar todo brillo y limpiar. - Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA.

**FICHA TECNICA:
ALBALUX BALANCE (blanco, colores y bases tintométricas)**

2

	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie oxidada: eliminar completamente partes flojas de óxido con cepillo de alambre y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA. <p>Galvanizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo: limpiar, desengrasar con agua y detergente, dejar secar. - Con pintura en buen estado: lijar hasta eliminar todo brillo y limpiar. - Con pintura deteriorada: eliminarla, limpiar y desengrasar con agua y detergente, dejar secar. <p>Aluminio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo: limpiar, desengrasar y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA. - Con pintura en buen estado: lijar hasta eliminar todo brillo y limpiar. - Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo al Agua Universal ALBA. <p>Mampostería interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, dejar secar. - Superficies con brillo: eliminarlo completamente por lijado y limpiar. - Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar partes flojas y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Posteriormente, aplicar Albaplast Enduido Plástico Interior para corregir imperfecciones. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido. - Yeso o revoque con absorción desparea o entizada: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA, asegurándose que la superficie quede completamente mate. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<p>ATENCIÓN: Para lograr los mejores resultados aplicar dos o tres manos (dependiendo del color, elemento de aplicación y estado de la superficie) con pincel o rodillo. En caso de utilizar rodillo, se recomienda rodillo de lana sintética de 5 a 10 mm o rodillo de goma espuma de alta densidad de buena calidad.</p> <p>Listo para usar: De ser necesario diluir con 5% a 10% de agua. Homogeneizar el producto con espátula rectangular de plástico, madera o metal, antes y durante aplicación. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p> <p>Evite aplicar el producto en días lluviosos, temperatura por debajo de los 10°C o encima de 40°C y humedad relativa superior a 90%. No exponga la superficie pintada a esfuerzos mecánicos durante 20 días. Evite retoques aislados durante el secado de la pintura. Siempre pintar paños completos evitando retoques. Luego de abierta la lata utilizar antes de los 6 meses (producto almacenado sin diluir).</p>
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>N/A</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>ATENCION: puede provocar una reacción cutánea alérgica. En caso de incendio usar extintores de anhídrido carbónico (CO2) o polvo químico seco.</p> <p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar guantes impermeables y gafas protectoras. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelos o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y</p>

**FICHA TECNICA:
ALBALUX BALANCE (blanco, colores y bases tintométricas)**

3

mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos en los envases vacíos.

Para envases de más de 8.7 litros/kg: Levantar con cuidado. Peso bruto puede exceder los 10 Kg.

CONTIENE: 2,2,2'-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT:MIT

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Setiembre 2020
Revisión: 2