

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS ANTISALITRE (blanco, colores y bases
tintométricas)**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Látex elastomérico para exteriores. Película con alta resistencia al lavado y menor adherencia de la suciedad. Con copolímeros de gran elasticidad, óptima protección impermeabilizante. Excelente poder cubritivo e integridad de película. Contiene poderosos agentes fungicidas y antialgas. Especialmente formulado para utilizar directo sobre paredes nuevas, en cuanto estén secas, sin esperar el tiempo de curado ni aplicar ácidos. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Impermeabilización de paredes exteriores y medianeras de revoque, ladrillo y hormigón
DESCRIPCION	Pintura al látex impermeabilizante para exteriores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión
RESISTENCIA	Óptima durabilidad y resistencia a la intemperie. Resiste las condiciones normales de exposición al sol. Resiste el uso normal y limpieza. Impide la penetración del agua de lluvia. No adecuado para usar en superficies sumergidas.
ENVASES	Blanco: 1, 4, 10 y 20 litros. Tinting: 3.6, 8.7 y 17.4 litros. Colores listos: 1, 4 y 20 litros.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 4 a 6 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o brocha.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores listos para usar, combinaciones y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	8 a 10
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de lavandina diluida con 5 partes de agua (el preparado final debe contener al menos 10 grs. de Cloro por litro). Enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS ANTISALITRE (blanco, colores y bases
tintométricas)**

2

	<p>Superficies nuevas de revoque: dejar secar el revoque y luego aplicar una mano previa diluida al 10% a 15% con agua</p> <p>Superficies de revoque envejecido sin pintura: limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora. Enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</p> <p>Superficies pintadas en buen estado: lavar con agua y cepillo. Dejar secar.</p> <p>Superficies entizadas: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar.</p> <p>Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar con espátula, limpiar con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar, emparejar con Enduido Acrílico Exterior ALBA, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.</p> <p>Superficies con absorción desapareja: aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí. Aplicar 8 a 10 m2 por litro y por mano según superficie a pintar. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo, tal cual viene en el envase o diluida con 5 a 10% de agua. Es importante no "estirar" el producto. El nivel de aplicación sugerido permite obtener una película de espesor adecuado para asegurar el desempeño correcto del producto. En caso de ser necesaria aplicar una mano de imprimación con el producto diluido con un 20% de agua. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p>
MANTENIMIENTO	<p>Mantener la superficie limpia. En caso de salpicaduras de tierra, cortes de césped, etc, eliminar los restos con un manguereo suave con agua. De esta manera se evitará la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales</p> <p>Para envases plásticos: No almacenar alimentos en los envases vacíos</p> <p>Para envases de más de 8.7 litros / kg, levantar con cuidado. Peso bruto no excede de:</p>

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS ANTISALITRE (blanco, colores y bases
tintométricas)**

3

	<p>Envases 8.7 o 10 L :15 kg Envases 17.4 o 20 L :30 kg</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.</p> <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: octubre 2020 Revisión: 3</p>	