

**FICHA TECNICA:
DURALBA TECHOS TOTAL**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Impermeabilizante elastomérico para techos. Alta consistencia. Al secar forma una membrana protectora impermeable de alto desempeño, de gran adherencia, manteniendo una excelente elasticidad con el paso del tiempo y evitando la filtración de agua. Especialmente formulado para reducir la temperatura de las superficies donde se aplica, disminuyendo la transferencia del calor desde el exterior y mejorando la aislación térmica. Su fórmula con Expancel contiene micro-esferas que reflejan los rayos solares reduciendo la absorción de radiación infrarroja y permitiendo la disminución de la temperatura en el interior del ambiente. Resistente a la acción de agentes atmosféricos y evita el crecimiento de algas y hongos. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Impermeabilización de Terrazas y Azoteas, posee muy buena adherencia sobre Alisados de cemento, Mampostería, Hormigón, Chapas de Zinc, Baldosas y tejas porosas, Chapas de fibrocemento y Membranas asfálticas.
DESCRIPCION	Membrana impermeabilizante al látex para techos, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión, aditivos específicos y biocidas. Contiene microesferas termoaislantes Expancel.
RESISTENCIA	Excelente resistencia. Resiste las condiciones de exposición al sol, es un aislante térmico eficaz, al reflejar los rayos solares de forma eficiente reduciendo la absorción de radiación infrarroja. Resiste uso normal y limpieza. Es transitable. Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia. No adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis.
ENVASES	Blanco: 4 y 20 kilos.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 6 a 12 horas. El producto puede considerarse seco cuando a una ligera presión del dedo se aprecia consistencia firme con baja pegajosidad residual.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o brocha.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Satinado
COLOR	Blanco
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	1 a 1,5 kilos por m2 (aplicado en 3 manos)
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. Se recomienda aplicar una mano previa del producto diluido con un máximo de 30% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.

**FICHA TECNICA:
DURALBA TECHOS TOTAL**

2

	<p>Superficies nuevas: aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua. Dejar secar, luego aplicar sucesivas manos sin diluir, respetando el tiempo de secado entre manos, hasta llegar a un consumo de 1,5 kilos por m², que es el mínimo necesario para lograr una buena impermeabilización.</p> <p>Superficies nuevas: aplicar el producto según instrucciones de uso, son necesarias dos manos o más dependiendo del grado de deterioro de la superficie a tratar.</p> <p>Superficies con fisuras y/o grietas existentes: aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua. Luego, rellenar fisuras y grietas con una mezcla de tres partes de arena con una parte de producto. Dejar secar 24 horas y luego aplicar según instrucciones de uso.</p> <p>Juntas de dilatación y cambios de horizontal a vertical: aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua y, antes de que seque, se recomienda adherir una cinta de tela de poliéster o poliamida de unos 15 cm. de ancho que cubra las juntas o los cambios horizontal – vertical, dejar secar y luego aplicar según instrucciones de uso.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo, tal cual viene en el envase. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p> <p>Precaución: no colocar objetos con partes cortantes o punzantes sobre las superficies impermeabilizadas para evitar roturas de la membrana, en particular, extremar estos cuidados los días de temperatura muy elevada.</p>
MANTENIMIENTO	<p>Mantener la superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado con agua para evitar la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro</p>

**FICHA TECNICA:
DURALBA TECHOS TOTAL**

3

revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. Sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: octubre de 2020

Revisión: 2