

**FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRA LAVABLE (blanco y bases tintométricas)**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Látex para Interiores mate de alto desempeño y durabilidad. Gracias a su innovadora TECNOLOGÍA ULTRA RESIST, es 3 veces más resistente al lavado (*), antimanchas, repele líquidos y no deja aureola. Fácil de limpiar. Su fórmula fue especialmente desarrollada para obtener un alto desempeño en la repelencia y limpieza de una amplia gama de manchas domésticas, como ser jugos, gaseosas, café, chocolate, mayonesa, ketchup, aceite, marcadores al agua, lápices de colores, crayones, lápiz labial, barro, etc. De excelente poder cubritivo y terminación. Optimo poder antihongo. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor (*). Resistencia relativa a la erosión de Albalatex Ultra lavable comparada con un látex interior mate Premium, cuando es sometida a la abrasión cíclica durante la remoción de manchas.
USOS	Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel
DESCRIPCION	Pintura al látex mate para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	1, 4, 10 y 20 Litros en blanco y 0.9, 3.6, 8.7, 17.4 Litros en tinting.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	2
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 16
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA . Usar guantes impermeables y gafas . Evitar contacto con la piel. Yeso firme : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA .

**FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRA LAVABLE (blanco y bases tintométricas)**

2

	<p>Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA.</p> <p>Superficies con absorción despereja: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA.</p> <p>Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Emparejar con Albaplast Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.</p> <p>Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.</p> <p>Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase.</p> <p>Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete. Limpiar los utensilios con agua y jabón. A los 14 días de finalizado el trabajo se obtiene la resistencia óptima al lavado de manchas sin deterioro de la película.</p> <p>Lavado de manchas Para remover suciedad y manchas utilizar un paño suave o esponja blanda humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. Para manchas muy persistentes puede emplearse la parte abrasiva de la esponja limpiando suavemente.</p> <p>La limpieza de las manchas debe realizarse lo antes posible luego de producidas, pues el paso del tiempo podría dificultar la remoción de las mismas.</p> <p>Existen manchas difíciles de remover como ser: líquidos calientes, biomes, etc., u otras que no se remueven como marcadores indelebles.</p> <p>Los colores muy intensos pueden desarrollar una ligera diferencia en su percepción al ser sometidos a abrasión intensa localizada.</p> <p>En algunos colores intensos el efecto hidropelente puede ser menos notorio.</p>
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Recomendaciones de seguridad Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales.</p>

**FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRA LAVABLE (blanco y bases tintométricas)**

3

Para envases plásticos: No almacenar alimentos en los envases vacíos
Para envases de más de 8.7 litros / kg

Levantar con cuidado. Peso bruto puede exceder los 10 Kg

Primeros Auxilios

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes

Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión beber abundante agua.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Junio 2017

Revisión: 0