



Línea Preparación de Superficies

ENDUIDO SUPER LIVIANO

Descripción / Características del producto

Comodín Super Liviano es un enduido de baja densidad (34% menos de peso), diseñado para rellenar rajaduras, reparar imperfecciones y ondulaciones propias del revoque fino, mejorando la superficie y preparándola para la decoración final. Su facilidad de uso combinada con la capacidad de relleno y el mínimo efecto de contracción, lo convierten en el principal aliado del aplicador.

Está formulado con una precisa combinación de ligante acrílico y cargas minerales inertes de extrema blancura y composición irregular, que actúan reforzando la capacidad cohesiva y de relleno del producto. Se presenta listo para su uso y no requiere mezclado previo o agregado de agua.

- MAS LIVIANO Y FACIL DE TRANSPORTAR
- LIJADO PERFECTO
- OPTIMO PODER DE RELLENO
- EXCELENTE NIVELACION
- SUPERLIJABLE
- MAYOR PLASTICIDAD

Campo de Aplicación

Comodín Super Liviano está formulado para su uso en interiores. Su función es rellenar imperfecciones, pequeños agujeros o mínimas rajaduras en revoques, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc. Puede mezclarse con arena, especialmente en las últimas manos para simular la textura del revoque fino. Es ideal para eliminar texturas como el revoque fino y transformarlas en una superficie símil yeso. Pueden obtenerse efectos decorativos tales como, taponado rayado, goteado, etc. El producto se presenta listo para usar.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una

solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. Eliminar resto de arena superficial con lija potro o n°40/60 sin dañar el sustrato. Cepillar y eliminar los restos.

En el caso de placas de yeso, emplear cinta de papel o cinta tramada y la aplicación de Comodín Masilla para Placas de Yeso.

Superficies Pintadas *Si se aplicará sobre pinturas base látex en buen estado es necesario realizar una buena limpieza eliminando grasitud a través de agua y detergentes neutros. Enjuagar y dejar secar. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín siguiendo las instrucciones del envase.*

En ambos casos aplicar una mano de Comodín Fijador al agua concentrado (mampostería) diluido 3:1 (agua:fijador) o Fijador al aguarrás (yeso, placa de yeso, mampostería), como mano previa para nivelar la absorción de la superficie, teniendo en cuenta en este último que una vez seco, el producto debe presentar brillo mate.

Aplicar Comodín Enduido Super Liviano en capas finas con espátula (especialmente para pequeñas imperfecciones) o llana (para superficies mayores o enduidos completos). Dejar secar y lijar con lija n°150 empleando un taco nivelador para enrasar la aplicación con el sustrato. Retocar las áreas enduidas si fuera necesario y lijar hasta obtener la textura deseada. Aplicar Comodín Fijador según corresponda. Dejar secar.

Aplicar posteriormente el producto seleccionado como acabado final.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total con el objeto de engamar el enduido al tono elegido para la terminación.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Comodín Fondo Sintético Blanco .

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen:

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas o depresiones muy profundas es conveniente rellenarlas previamente con material de construcción evitando aplicar el enduido en altos espesores.

Datos Técnicos

TIPO: Enduido

PESO ESPECIFICO: 1,14 +/- 0,05 gr/cm³

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 40 seg. c/ 1.000 gr

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 59 En Peso

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 03:00 - 04:00 Hs. (según espesor)

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C máxima 35°C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 2 m² / Lt. / mano

DILUYENTE: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador Sellador al agua/Fijador al aguarrás

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 lts.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable

N° DE ONU: 90-3082

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S): Ver MSDS Comodín Enduido Súper Liviano

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Precauciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Se recomienda usar barbijo durante el lijado
- No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de agente extintor.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar al médico. Si fuese ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777