



Línea Obra

TITANIO PRO IMPERMEABILIZANTE

Descripción / Características del producto

Titanio Pro es un Impermeabilizante profesional para exteriores de película impermeable con alta resistencia a agentes atmosféricos. Su novedosa fórmula le otorga gran poder cubritivo, máxima blancura y una alta performance en exteriores.

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para aplicar en superficies exteriores de revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, hardboard, madera, etc. Otras superficies Consultar al Departamento Técnico.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.

Superficies Pintadas Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar.

Lijar la superficie y aplicar una mano de Comodín Fijador al Aguarrás. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Exteriores. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total. No emplear en exteriores los Colorantes 101, 102 y 110.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas, consultar con el Departamento Técnico.

Datos Técnicos

TIPO: Terpolímero Acrílico

PESO ESPECIFICO: 1,24 +/- 0,04

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 90 +/- 3 U. Krebs

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 52-48 En Peso 33-30 Por volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 02:00 - 03:00 Hs (entre manos)

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C máxima 35°C

COLOR: Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m² / Lt. / mano

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 1 Año

FONDOS RECOMENDADOS: Fijador Comodín en paredes, Fondo Blanco para maderas
Comodín en maderas antióxido Comodín en metales ferrosos

PRESENTACIONES: 4, 10 y 20 lts.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACION: No Inflamable

N° DE ONU: 1263

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

OBSERVACIONES

Si se aplicara sobre superficies de hierro se produciría oxidación, salvo que se aplique anteriormente Antióxido Sintético Comodín o Seakrome. Un caso típico son las cabezas de clavos o bordes de marcos metálicos de aberturas. Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.