



Línea Látex

## CIELORRASO

### Descripción / Características del producto

CIELORRASO es una pintura elaborada con aditivos especiales y materias primas seleccionadas que garantizan un producto de gran blancura y alto poder cubritivo, formando una película microporosa y anticondensante que evita la retención de humedad y la formación de hongos.

Su calidad de blanco radiante asegura una terminación excelente y favorece la iluminación de los ambientes elegidos.

- ANTICONDENSANTE
- ALTO PODER CUBRITIVO
- MÁXIMA NIVELACION
- ESTRUCTURA MICROPOROSA
- NO SALPICA

### Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para aplicar en cielorrasos interiores de yeso, revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, placas de yeso, hardboard, madera, chapa galvanizada o aluminizada en techos interiores, etc. Otras superficies consultar al Departamento Técnico.

### Instrucciones para su uso

*La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, hongos, partes flojas y otros contaminantes.*

**Superficies Nuevas** Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.

Aplicar una primera mano de Cielorraso con una dilución aproximada del 20/30 % como mano de anclaje. No utilizar fijadores en ninguna etapa del esquema. En los casos donde

deban realizarse retoques de imperfecciones, emplear Comodín Enduido Interior. Lijar y emplear el mismo Cielorraso para nivelar la absorción de la superficie.

Completar el trabajo con 2 manos de Cielorraso tal cual o con mínima dilución esperando 3 hs entre manos.

**Superficies Pintadas** Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina del 10 al 30 %. Enjuagar y dejar secar.

El producto otorga cualidades que permiten mantener un equilibrio de la humedad del ambiente respecto a la superficie a pintar. Este atributo se cumple cuando las condiciones de humedad son normales y cuando las superficies pintadas previamente no se encuentran selladas por productos de terminación inadecuados y/o el empleo incorrecto de fijadores.

Lijar la superficie y aplicar una mano de Cielorraso con una dilución del 20%. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores. Luego lijar y aplicar nuevamente Cielorraso con una dilución del 20% de agua para nivelar la absorción de la superficie.

Finalizar con 2 manos adicionales de Cielorraso tal cual o con una mínima dilución que no supere el 10%.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.

El producto puede aplicarse con rodillo, pincel o soplete.

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%. En el caso de rajaduras, grietas, consultar con el Departamento Técnico.

## Datos Técnicos

TIPO: Estireno acrílico

PESO ESPECIFICO: 1,42 +/- 0,04 gr/cm<sup>3</sup>

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 90 Unidades Krebs +/- 2

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 50 En Peso 28 Por Volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 03:00 - 04:00 Hs. (para repintar)

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C

COLOR; Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m<sup>2</sup> / Lt. / mano

DILUYENTE: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 lts.

## Precauciones de Seguridad

*Ficha de Seguridad:* disponible en [www.colorin.com](http://www.colorin.com) o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACION: No inflamable

N° DE ONU: 1263

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

## PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: ( 011 ) 4658-7777

## OBSERVACIONES

Si se aplicara sobre superficies de hierro se produciría oxidación, salvo que se aplique anteriormente

Comodín Antióxido Sintético, Seakrome Convertidor. Un caso típico son las cabezas de clavos o bordes de marcos metálicos de aberturas. Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.