



IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES MATE

PLAVICON FRENTES XP

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

22


PLAVICONCOLOR
 2024 SISTEMA TINTOMÉTRICO

Descripción	Impermeabilizante acrílico para frentes de acabado mate.
Características	Látex acrílico de terminación mate de máximo poder cubritivo, impermeable, resistente al lavado y a la abrasión como a la formación de hongos y algas. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad forma un escudo de alta densidad y elevada resistencia al agua y la humedad. Su formulación permite conservar permeabilidad al vapor de la mampostería sin ampollarse.
Usos	Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	8 a 12 m ² por Kilo y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Blanco, Beige, Rojo Cerámico, Ocre, Gris Cemento, Azul, Tabaco, Verde Foresta, Verde Paddle y Negro. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Kilo.
Plaviconcolor	Tintometría de 2024 colores en el sistema Plaviconcolor 2.
Secado	Al tacto 1 hora, no repintar antes de las 8 horas. Secado final entre 12 a 48 horas.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	1.25, 5, 12 y 25 Kilos.
Preparación de la superficie	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasicidad dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Imprimación y Aplicación	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo). En caso de existir grietas y/o juntas deteriorada aplicar Plavicon Sellador Multiuso en las mismas y dejar secar. Leer y seguir instructivo de aplicación de sellador acrílico Plavicon Multiuso antes de su uso. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador; acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos y algas con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavicon Frentes se aplica a pincel, rodillo o soplete en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.
Recomendaciones	De ser necesario efectuar nivelaciones es conveniente utilizar mezcla cementicia. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.42 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	95 ± 3 uK (unidades krebs)
pH:	8 ± 0.5
Sólidos:	48 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762