

FICHA TÉCNICA

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR



Tipo de vehículo : Vinil-acrílico

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.69 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 4'15" ± 15"

Contenido de sólidos : Por peso 69 ± 2 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Colores : Blanco.

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento teórico : 2.6 m2/litro para 200 m de película seca.

Fondos recomendados : Fijador sellador concentrado tersuave - imprimación fijadora al agua tersuave - fijador al aguarrás tersuave

Solubilidad y limpieza : Agua

Presentaciones : ¾, 1, 4 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Producto auxiliar diseñado para corregir imperfecciones en diversas superficies. no chorrea y permite realizar distintas texturas, aplicado solo o combinado con diferentes materiales.

MODO DE USO

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

