

FICHA TÉCNICA

LAVABLE EXTERIORES MATE



Tipo de Vehículo: Acrílico

No. de Componentes: 1

Peso Específico: 1.36 ± 0.02 Kg/l

Viscosidad: (Copa Ford 4, 25° C): 90 ± 2"

Contenido de Sólidos: Por peso 48 ± 1 %

Tiempo de Secado: (25° C, 50% HRA): Al tacto 3 horas

Repintar 4 a 6 horas

Curado total 7 días

Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C

Máxima 35° C

Temperatura de Servicio: Mínima 0° C

Máxima 80° C

Máxima discontinua 90° C

Número de manos sugeridas: 2 a 3

Colores: Blanco – Bermellón – Amarillo - Trafal – Rojo Teja – Marrón Africano – Negro Ébano – Gris Cemento – Ocre – Rojo Borgoña – Verde Safari – Rosa viejo – Violeta del sur – Azul cielo – Gris Acero - Verde Foresta - Chocolate Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm³ por litro)

de Esmalte).

Brillo: Mate

Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro y por mano

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 litros (en 10 litros sólo en blanco)

DESCRIPCIÓN

Lavable Revestimiento Acrílico para Exteriores está formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una alta resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos. USOS: Su excelente poder cubritivo y gran durabilidad, sumados a la excelente resistencia a la abrasión y al lavado, lo constituyen en un producto ideal para el pintado de superficies de mampostería, ladrillos, revoques, hormigón visto, material para frentes, etc. logrando, además, un atractivo aspecto decorativo.

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y partes flojas. Sobre superficies nuevas alisadas de revoque, deberá verificarse que se encuentren totalmente secas y luego tratarlas con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. En ambos tratamientos lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 48 hs. antes de pintar. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras, es conveniente la aplicación de Tersiflex Multipropósito Tersuave Su Seguro Sellador. Sobre superficies pulverulentas o entizadas aplicar Fijador al Aguarrás. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción despareja, aplicar Fijador Concentrado al Agua diluido convenientemente. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Exterior Tersuave aplicado en capas finas. Aplicar el Fijador seleccionado sobre aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie. Pintar 2 manos de Látex Acrílico Exterior con un secado de 4 hs. entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de agua. Para ampliar la gama de colores utilizar Entonador Universal Tersuave, teniendo en cuenta de no sobrepasar 30 cc. por litro de producto. Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete. En caso de ser necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

Recomendaciones: Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, antes de pintar, pueden presentarse manchas, producto de la redisolución de componentes solubles en agua durante las primeras 24 a 48 horas de haberse pintado. Resulta más notorio en colores intensos. Por ello es recomendable NO pintar cuando las condiciones ambientales superen el 85% de HRA y si se prevén lluvias en las próximas 24 horas. Asimismo si el producto entra en contacto con agua pluvial o humedad dentro de ese lapso y se mancha, se deberá proceder de la siguiente manera: Frotar la superficie afectada con cepillo suave, agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar. Aplicar Esmalte Sintético Mate o Satinado Tersuave. Dejar secar, lijar y concluir el pintado con Lavable para Exteriores del color elegido.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA