

TERSEN COLORES MATE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.30 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (stormer, 25° c) : 90 ± 2 uk

Contenido de sólidos : Por peso 44 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c Máxima 35° C

Temperatura de servicio : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

Número de manos sugeridas : 2

Colores : Amarillo cálido - azul inmenso - coral emotivo - naranja alegre - rojo pasión rosa mágico - turquesa vibrante - verde energía - violeta efusivo. Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm³ por litro de Tersen o por intermezcla de los colores preparados , incluyendo el blanco).

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 14 m² por litro y por mano

Presentaciones : 1 y 4 litros

DESCRIPCIÓN

Tersen Látex Interior Antihongo ha sido desarrollado con la más moderna tecnología, polímeros y pigmentos de última generación. El resultado es un recubrimiento de alto poder cubritivo, máxima resistencia y la mayor performance de rendimiento. USOS: Su delicada terminación mate y sus colores de vanguardia permiten lograr interiores modernos y combinaciones atractivas a la altura de sus proyectos más ambiciosos.

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Sobre superficies pulverulentas, entizadas o yeso flojo, aplicar Fijador al Aguarrás Tersuave. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción despereja, aplicar Fijador Concentrado al Agua o Imprimación Fijadora Tersuave, diluidas convenientemente. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Interior Tersuave, aplicado en capas finas. Pintar el fijador seleccionado sobre aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie. Aplicar 2 manos de Tersen Látex Interior Antihongo con un secado de 4 a 6 horas entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de agua. Para ampliar la gama de colores, pueden combinarse con la amplia variedad de colores preparados, además del Blanco o a través del agregado de Entonador Universal Tersuave hasta un máximo de 30 cc. por litro de Tersen. Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete. Si es necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA