

TERSINOL EXTERIOR-INTERIOR MATE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.40 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (stormer, 25° c) : 90 ± 2 uk

Contenido de sólidos : Por peso 46 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c Máxima 35° C

Temperatura de servicio : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm³ por litro).

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 14 m² por litro y por mano

Presentaciones : 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Tersinol Exterior-Interior Antihongo es un producto de brillo mate, de gran poder cubritivo y alta resistencia a los agentes atmosféricos, cualidad que lo hace especialmente recomendable para el pintado de superficies exteriores, ampliando su uso también para interiores. USOS: Ideal para aplicarse sobre superficies de mampostería, ladrillos, revoque, hormigón visto, material para frentes, yeso, etc. sobre los que se haya aplicado el fondo adecuad

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, y otros contaminantes. Aplicar previamente, Fijador Sellador Concentrado o Imprimación Fijadora al Agua Tersuave diluida convenientemente. En casos de superficies de cierta antigüedad en exterior, emplear Fijador al Aguarrás Tersuave. Si fuera necesario, reparar las imperfecciones con Enduido Plástico Exterior o Interior Tersuave, según los casos. Aplicar dos manos del producto diluido al 10% de agua como máximo, dejando transcurrir de 4 a 6 hs, entre manos. Para ampliar la gama de colores, utilizar Entonador Universal Tersuave hasta un máximo de 30 cc. por litro de producto. La limpieza de los elementos empleados para la aplicación pueden realizarse con agua, antes que sequen.

Recomendaciones : Cuando no se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas, antes de pintar, durante e inmediatamente después del pintado, pueden presentarse manchas, producto de la redisolución de componentes solubles en agua durante las primeras 2 semanas. resulta más notorio en colores intensos.

Por ello es recomendable no pintar cuando las condiciones ambientales superen el 85% de hra y si se prevén lluvias en las próximas 24 horas, ni con la superficie húmeda. asimismo si el producto entra en contacto con agua pluvial o humedad dentro de ese lapso y se mancha, se deberá proceder de la siguiente manera : Frotar la superficie afectada con cepillo suave, agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar. Aplicar Esmalte Sintético Mate o Satinado Tersuave. Dejar secar, lijar y concluir el pintado con Tersinol Exterior-Interior Antihongo del color elegido.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA