

## TERSIDRYL LADRILLOS Y PIEDRAS CON PELICULA SEMIMATE



**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1.04 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c) :** 12" +/- 2 "

**Contenido de sólidos :** Por peso 37.6 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Repintado 2 horas curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Color :** Incoloro(seco), blanquizco(líquido)

**Brillo :** Semimate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 10 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano dependiendo de la absorción de la superficie involucrada.

**Diluyente y limpieza :** Agua

**Presentaciones :** 1, 4, 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de base acuosa que impide el ingreso de agua a la superficie logrando protección y realizando el aspecto natural del sustrato a través de su brillo semimate.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie :** La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. si la superficie presenta manchas debidas a

migración de sales, debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 10 % en agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar durante 48 horas antes de aplicar tersidryl. aplicar 2 a 3 manos dejando secar 2 horas entre ellas. si hay presencia de hongos, moho o verdín, tratar con una solución de agua lavandina al 10 % y enjuagar con agua. dejar secar durante 48 horas antes de aplicar tersidryl. no se recomienda aplicar tersidryl si se prevén lluvias en las siguientes 24 horas.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga en relación a la absorción y al tipo de método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Dilución** : Diluir la primera mano en partes iguales con agua, y las siguientes sin diluir o con un máximo del 30%, dependiendo de la absorción de la superficie.

**Métodos de aplicación** : Puede ser aplicado con pincel, soplete o pulverizador.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA