

ESMALTE DOBLE ACCIÓN BRILLANTE



Tipo de vehículo : Alquídico modificado

No. de componentes : 1

Peso específico : $1,10 \pm 0,02$ kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : $16'' \pm 2''$

Contenido de sólidos : Por peso $49,1 \pm 1$ %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintar antes de las 2 horas o después de las 24 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Temperatura de servicio : Mínima 0° c máxima 80° c máxima discontinua 90°c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Blanco - negro - verde inglés - bermellón el color de la tapa identifica el color del contenido.

Brillo : Brillante.

Estabilidad en el envase (shelf life) : 1 año

Rendimiento teórico : 6 a 8 m²/litro por mano(*)

Fondos recomendados : No requiere

Solubilidad y limpieza : Aguarrás mineral

Presentaciones : 250 y 440 cm³ (*) la incorporación del propelente para la aplicación disminuye el contenido de sólidos del producto

DESCRIPCIÓN

Tersuave Doble Acción 500 horas de Niebla Salina SUPERPREMIUM es un producto de alta performance y gran resistencia a exigencias extremas. El extraordinario comportamiento de la película luego de 500 horas de niebla salina, nos permite obtener un producto insuperable, de máxima protección y efectividad en intemperie y en climas muy exigentes. USOS : Su aplicación puede realizarse en

superficies de hierro o madera tanto en interiores como en exteriores. No es apto para servicio en inmersión.

MODO DE USO

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasas, limpiadores, siliconas y otros contaminantes.

Sobre áreas oxidadas deberá eliminarse el óxido suelto por medios mecánicos o manuales con un elemento abrasivo (lija, cepillo de acero, viruta, etc.). Lavar la superficie con aguarrás para eliminar el residuo generado. Aplicar 2 a 3 manos del producto con mínima dilución, dejando secar 12 hs. entre manos.

El producto presenta una excelente adherencia sobre superficies como hierro nuevo o envejecido sin presencia de óxido, madera, mampostería, etc; sin la necesidad de fondos previos. En estos casos se deberá reforzar la cantidad de manos del esmalte para lograr una protección tipo efecto barrera. La performance estará en relación al incremento del número de manos aplicadas. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.

En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado antes que sequen. En el caso de aplicación con soplete emplear solvente industrial.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA