

## FICHA TÉCNICA

# ESMALTE FLUO MATE



**Tipo de vehículo :** Alquídico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $0,92 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c) :**  $12'' \pm 1''$

**Contenido de sólidos :** Por peso  $18 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 3 horas repintar antes de las 2 horas o después de las 24 horas curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Colores :** Fucsia- rojo-verde- amarillo - naranja el color de la tapa identifica el color del contenido.

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 1 año

**Rendimiento teórico :** 6 m2/litro por mano (\*)

**Fondos recomendados :** Metales: convertidor de oxido blanco en aerosol

**Maderas :** Fondo blanco tersuave - mampostería: imprimación blanca tersuave

**Solubilidad y limpieza :** Aguarrás mineral

**Presentaciones :** 250 y 440 cm3 (\*) la incorporación del propelente para la aplicación disminuye el contenido de sólidos del producto

## DESCRIPCIÓN

Esmalte de terminación, de secado al aire. elaborado a base de resinas acrílicas y pigmentos de gran calidad, luminosidad y solidez a la luz. posee brillo mate y muy buena nivelación, lo que permite obtener acabados de alta calidad.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : Este producto está diseñado como terminación; no es autoimprimante y debe ser aplicado únicamente sobre el fondo, preferentemente de color blanco, que corresponda al sustrato a pintar. el empleo de otros colores de fondo modificará levemente el color final. la superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre sustratos nuevos: aplicar el fondo adecuado, lijar y eliminar el polvillo resultante. si se desea rellenar imperfecciones, después de aplicado el fondo, utilizar enduido plástico tersuave o masilla al aguarrás (debe conservarse la homogeneidad de esquema con el fondo utilizado) y dar una nueva mano de fondo sobre el material de relleno para igualar la absorción. sobre superficies ya pintadas: asegurarse de que la pintura anterior está firme y en buenas condiciones, lijar suavemente y aplicar el esmalte fluo en aerosol. no aplicar sobre pinturas anteriores a base de caucho clorado, caucho acrílico o siliconadas. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; en ese caso la superficie debe ser lijada y se procederá como se detalla más arriba.

**Preparación del producto** : Agitar el envase hasta que se desprenda la bolilla mezcladora y continuar agitando por espacio de dos a tres minutos como mínimo. rociar la superficie manteniendo la válvula en forma perpendicular a la misma y a una distancia de 25 a 30 cm, con pasadas paralelas entre sí y solapándolas ligeramente. mantener la agitación durante 10 segundos por cada minuto de uso. finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar la válvula hasta que salga sólo gas; de esta manera el pico rociador quedará limpio y libre de pintura para el siguiente uso. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Observaciones** : La aplicación indiscriminada o que dañe la propiedad pública o privada constituye un delito. estibar unicamente en forma vertical con la tapa hacia arriba

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- No pulverizar sobre llama. No incinerar, rellenar ni perforar el envase.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA