

## FICHA TÉCNICA

# ESMALTE SINTÉTICO SATINADO



**Tipo de vehículo :** Alquídico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1,26 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c) :** 19 " ± 2 "

**Contenido de sólidos :** Por peso 58,2 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 3 horas repintar antes de las 2 horas o después de las 24 horas curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c máxima 80° c máxima discontinua 90°c

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Colores :** Blanco - negro El color de la tapa identifica el color del contenido.

**Brillo :** Satinado

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 1 año

**Rendimiento teórico :** 6 m2/litro por mano (\*)

**Fondos recomendados :** Metales: convertidor de oxido en aerosol maderas: fondo blanco tersuave mampostería: fijador al aguarrás tersuave

**Solubilidad y limpieza :** Aguarrás mineral

**Presentaciones :** 250 y 440 cm3 (\*) la incorporación del propelente para la aplicación disminuye el contenido de sólidos del producto

## DESCRIPCIÓN

Esmalte de terminación, de secado al aire. Elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de gran calidad y solidez a la luz. Posee brillo satinado y gran resistencia a la intemperie, además de muy buena nivelación, lo que permite obtener acabados de alta calidad.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie:** Este producto está diseñado como terminación; no es autoimprimante y debe ser aplicado únicamente sobre el fondo que corresponda al sustrato a pintar. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Sobre sustratos nuevos: Aplicar el fondo adecuado, lijar y eliminar el polvillo resultante. Si se desea rellenar imperfecciones, después de aplicado el fondo, utilizar Enduido Plástico Tersuave o masilla al aguarrás (debe conservarse la homogeneidad de esquema con el fondo utilizado) y dar una nueva mano de fondo sobre el material de relleno para igualar la absorción.

Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse de que la pintura anterior está firme y en buenas condiciones, lijar suavemente y aplicar el Esmalte Sintético en Aerosol. No aplicar sobre pinturas anteriores a base de caucho clorado, caucho acrílico o siliconadas. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; en ese caso la superficie debe ser lijada y se procederá

como se detalla más arriba.

**Preparación del producto:** Agitar el envase hasta que se desprenda la bolilla mezcladora y continuar agitando por espacio de dos a tres minutos como mínimo. Rociar la superficie manteniendo la válvula en forma perpendicular a la misma y a una distancia de 25 a 30 cm, con pasadas paralelas entre sí y solapándolas ligeramente. Mantener la agitación durante 10 segundos por cada minuto de uso. Finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar la válvula hasta que salga sólo gas; de esta manera el pico rociador quedará limpio y libre de pintura para el siguiente uso. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Observaciones:** La aplicación indiscriminada o que dañe la propiedad pública o privada constituye un delito.

ESTIBAR UNICAMENTE EN FORMA VERTICAL CON LA TAPA HACIA ARRIBA

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- No pulverizar sobre llama. No incinerar, rellenar ni perforar el envase.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA