

## PISCINAS BASE ACUOSA MATE



**Tipo de vehículo** : Emulsión acrílica con promotor de adherencia

**N° de componentes** : 1

**Peso específico** : 1.31 kg/l

**Viscosidad (uk, 25° c)** : 90 ± 0.02

**Contenido de sólidos** : Por peso 50 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Color** : Azul, Blanco. Más colores a través de Hay Color Sistema Tintométrico <https://www.tersuave.com.ar/colores?familia=14>

**Brillo** : Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 12 a 16 m2 por litro y por mano dependiendo de las características y la absorción de la superficie involucrada

**Fondos recomendados** : Hormigón y mampostería: autoimprimante. plástico reforzado y revestimientos cerámicos o vidriados: Imprimación Epóxica Indulac. Es apta piscinas climatizadas y la temperatura en grados que soporta.

**Diluyente y limpieza** : Agua

**Presentaciones** : 1, 4, 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Pintura para piletas de natación desarrollada con resinas acrílicas de base acuosa y pigmentos de gran solidez a la luz.

## MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre sustratos cementicios nuevos: neutralizar con solución de ácido muriático en agua (1:4), enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar perfectamente. Aplicar una primera mano con dilución del 30 a 40 % en volumen. Si existieran rajaduras, grietas o fisuras, aplicar previamente Tersiflex Piscinas. Terminar con 2 manos con dilución mínima. Sobre superficies de plástico reforzado nuevas: eliminar todo vestigio de agentes desmoldantes, lijar hasta eliminar todo brillo, quitar el polvillo y lavar con solución de detergente neutro. Enjuagar y dejar secar muy bien. aplicar una mano de Imprimación Epóxica Indulac diluida 50 % en volumen. Pasadas 36 a 48 horas, lijar, eliminar el polvillo y terminar con Tersuave Piscinas Base Acuosa o Esmalte Poliuretánico celeste o azul Piscinas Indulac. Sobre superficies revestidas con azulejos, cerámicos o venecita: lijar y atacar con solución de ácido muriático en agua (1:3); enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar una mano de Imprimación Epóxica Indulac diluida 40 % en volumen. Pasadas 36 a 48 horas, lijar, eliminar el polvillo y terminar con Tersuave Piscinas Base Acuosa o Esmalte Poliuretánico celeste o azul Piscinas Indulac. Sobre superficies ya pintadas: pinturas anteriores a la cal deben ser totalmente eliminadas. En otros casos, lavar con una solución de ácido muriático al 5% para eliminar las sales solubles adheridas a la película. Lavar ante la presencia de hongos, moho o verdín, con una solución de agua lavandina al 10 %, cepillar, enjuagar, dejar secar 48 horas, lijar y terminar con tersuave piscinas.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. este producto no debe aplicarse sobre superficies calientes; se recomienda especialmente trabajar en las primeras horas de la mañana (asegurarse de que haya evaporado completamente el rocío nocturno), fuera del sol directo y con la superficie fría. en general, no aplicar con la superficie a menos de 5° c o a más de 30° c.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

Muy importante: Antes de proceder al llenado de la piscina, debe dejarse transcurrir de una a dos semanas, contando desde la aplicación de la última mano, dependiendo de la época del año (verano o invierno, respectivamente). en piletas nuevas mantenerlas llenas con agua de 2 a 3 meses antes de pintar. Verificar la aislación de la humedad del hormigón y/o la mampostería a pintar. Controlar el ph del agua, siendo ideal mantenerlo en valores entre 7 a 8.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA